REFLECTIVA

Reflectiva ROOF PRO

Ανακλαστική μεμβράνη αντισυμπύκνωσης με φύλλο αλουμινίου, οπλισμένη — ρολό 75 m² (1,5 × 50 m)

Εύκαμπτη μεμβράνη για υδρομονώσεις, ταξινομημένη σύμφωνα με το EN 13859-1:2010 στην κατηγορία των υποστρωμάτων για ασυνεχείς στέγες. Φύλλο αλουμινίου με μικροδιατρήσεις, θερμοκολλημένο σε μικροπορώδες φιλμ πολυπροπυλενίου, με δομή οπλισμένη με πλέγμα — εξαιρετικά διαπερατή στους υδρατμούς και ταυτόχρονα ανακλαστική.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Δομή	**Φύλλο αλουμινίου με μικροδιατρήσεις + μικροπορώδες φιλμ πολυπροπυλενίου, θερμοκολλημένα, δομή οπλισμένη με πλέγμα**	
Διαστάσεις ρολού	**1,50 m × 50 m — 75 m²; 17,5 kg**	EN 1848-2
Μάζα ανά μονάδα επιφάνειας	**230 g/m²**	EN 1849-2
Ανακλαστικότητα θερμικής ακτινοβολίας	**95–97 %**	
Συντελεστής εκπομπής (πριν / μετά τη γήρανση)	**0,05 / 0,05**	prEN 15976
Αντίσταση στη διάχυση υδρατμών, Sd	**0,045 m (±0,015) — εξαιρετικά διαπερατή στους υδρατμούς**	EN 12572
Αντοχή στη διείσδυση νερού	**Κλάση W1, και μετά από τεχνητή γήρανση**	EN 1928 / EN 13859-1 Anexa C
Αντοχή σε εφελκυσμό (MD / CMD)	**350 / 225 N/50 mm**	EN 12311-1
Εφελκυσμός μετά τη γήρανση (MD / CMD)	**330 / 175 N/50 mm**	EN 13859-1 Anexa C
Επιμήκυνση (MD / CMD)	**30 % / 70 %**	EN 12311-1
Αντοχή σε σχίσιμο	**200 / 200 N**	EN 12310-1
Διαστατική σταθερότητα	**< 2 %**	EN 1107-2
Ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες	**−30 °C**	EN 1109
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	**−40 … +80 °C**	
Αντίδραση στη φωτιά	**Κλάση E**	SR EN 13501-1
Ορατά ελαττώματα	**Χωρίς ορατά ελαττώματα**	EN 1850-2
Εκτιμώμενη διάρκεια ζωής	**50 έτη**	

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κεκλιμένες στέγες, με υποστήριξη ή χωρίς υποστήριξη· αεριζόμενες όψεις. Συμβατή με ασυνεχείς επικαλύψεις σύμφωνα με το EN 13859-1.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Ρολά σε οριζόντια θέση, σε καθαρή και επίπεδη επιφάνεια, προφυλαγμένα από τον ήλιο.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Τοποθετείται οριζόντια, εγκάρσια ως προς την κλίση, απευθείας πάνω στο σανίδωμα, στη μόνωση ή στους αμείβοντες. Στερέωση με αντιδιαβρωτικά καρφιά ή συρραπτικά με επίπεδη κεφαλή· επικαλύψεις τουλάχιστον 150 mm, σφραγισμένες με τις ενσωματωμένες αυτοκόλλητες ταινίες.

S.C. ISOFLECT INSULATION S.R.L.
CIF RO30340616 · Reg. com. J2012000359286
Șos. Caragea Vodă nr. 89A, Domnești, sat Țegheș, jud. Ilfov, Ρουμανία

Αποθήκη και παραδόσεις
ELI Park 3, secțiunea S10, Str. Speranței 101, Buftea, Ilfov, Ρουμανία
+40 21 780 7585 · WhatsApp +40 790 644 051 · contact@isoflect.ro

Οι δηλωμένες τιμές προέρχονται από την τεκμηρίωση προϊόντος της Isoflect Insulation και από τις σχετικές εκθέσεις δοκιμών. Αναφέρονται στο προϊόν, όχι στη δομή στην οποία τοποθετείται· η απόδοση του συστήματος καθορίζεται με υγροθερμικό υπολογισμό για κάθε περίπτωση. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις προδιαγραφές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση — ελέγχετε πάντα την ισχύουσα αναθεώρηση. Αναθεώρηση 4 · 13.09.2026