WOLLE

WOLLE P1500

Ημίσκληρες πλάκες θερμομονωτικής ίνας — πάχος 10 cm, πακέτο 5,856 m²

Ημίσκληρες πλάκες θερμομονωτικής ίνας Wolle, κατασκευασμένης από ανακυκλωμένο PET, χωρίς συνδετικά, χωρίς φορμαλδεΰδη και χωρίς φαινόλη. Κύριο στρώμα μεταξύ των αμειβόντων στις δομές System 10.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υλικό	**Θερμομονωτική ίνα από ανακυκλωμένο PET, χωρίς συνδετικά, φορμαλδεΰδη ή φαινόλη**	
Πάχος	**100 mm**	
Διαστάσεις πλάκας	**1200 × 610 × 100 mm**	
Μάζα ανά μονάδα επιφάνειας	**1500 g/m²**	
Περιεχόμενο πακέτου	**8 πλάκες — 5,856 m²**	
Θερμική αγωγιμότητα, λ_{10}	**0,038 W/mK**	SR EN 12667:2002
Θερμική αντίσταση του στρώματος, R	**2,63 m²K/W**	SR EN 12667:2002
Αντίδραση στη φωτιά	**C-s2,d0 — μηδέν πυρακτωμένα σταγονίδια**	EN 13501-1
Γερμανική ταξινόμηση	**B1**	DIN 4102
Συμπεριφορά στην υγρασία	**Πλήρως υδρόφοβη — δεν απορροφά την υγρασία και την απομακρύνει γρήγορα**	
Ακουστική συμπεριφορά	**Ηχοαπορροφητική ίνα — μειώνει τον αερόφερτο θόρυβο**	
Σταθερότητα στον χρόνο	**Χωρίς καθίζηση — το πάχος και η απόδοση παραμένουν σταθερά**	

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατοικήσιμες σοφίτες και στέγες (κύριο στρώμα μεταξύ των αμειβόντων), τοίχοι στο εσωτερικό, διαχωριστικοί τοίχοι, ενδιάμεσες πλάκες ορόφων, αεριζόμενες προσόψεις.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Πακέτα αποθηκευμένα σε στεγασμένους χώρους, προφυλαγμένα από την υγρασία και την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Συνήθεις δομές: 10 cm = 1 × P1500· 15 cm = P800 + P1500· 20 cm = 2 × P1500· 25 cm = P800 + 2 × P1500. Στις δομές που περιλαμβάνουν και στρώμα 5 cm, το στρώμα των 5 cm τοποθετείται πρώτο. Οι πλάκες κόβονται με το μαχαίρι Wolle Sword· το συνολικό πάχος δεν μετριέται, μετριέται με καταμέτρηση.

S.C. ISOFLECT INSULATION S.R.L.
CIF RO30340616 · Reg. com. J2012000359286
Șos. Caragea Vodă nr. 89A, Domnești, sat Țegheș, jud. Ilfov, Ρουμανία

Αποθήκη και παραδόσεις
ELI Park 3, secțiunea S10, Str. Speranței 101, Buftea, Ilfov, Ρουμανία
+40 21 780 7585 · WhatsApp +40 790 644 051 · contact@isoflect.ro

Οι δηλωμένες τιμές προέρχονται από την τεκμηρίωση προϊόντος της Isoflect Insulation και από τις σχετικές εκθέσεις δοκιμών. Αναφέρονται στο προϊόν, όχι στη δομή στην οποία τοποθετείται· η απόδοση του συστήματος καθορίζεται με υγροθερμικό υπολογισμό για κάθε περίπτωση. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις προδιαγραφές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση — ελέγχετε πάντα την ισχύουσα αναθεώρηση. Αναθεώρηση 4 · 13.09.2026